

ラピスラズリ

用意するもの

- OHPの型（十二面体）
- 紙パック 8個
- UVレジン
- 竹串
- アクリルカラー（金、白、青、黒）
- ラメパウダー（金）
- 両面テープ




注意

- UVライトの光は直接見ないようにして下さい。
ライトが付いている時はアルミホイル等で覆いをして下さい。
- UVレジンには肌に直接触れないようにして下さい。
肌に触れた場合はウェットティッシュですぐに拭いて下さい。
- UVレジンには日光や蛍光灯でも徐々に硬化するので、長時間作業する場合は途中で硬化する恐れがあります。
- UVレジンにはUVライトで硬化後は熱くなっています。
UVライトへの出し入れは紙パックの上に乗せた状態で行って下さい。

- ① 別々の紙パックにアクリルカラー（白）とUVレジン1滴を出します。



アクリルカラーを竹串に**少しだけ**取り、UVレジンに混ぜます。



- ② 白で色付けしたUVレジン^①を竹串で少しとり、OHPの型に細かな絵をかくように塗ります。UVライトに1分間当てます。




なるべく細かく広げる


- ③ 新たな紙パックにアクリルカラー（金）を出して、パールをスプーンの半分入れ、竹串で混ぜます。



- ④ 新たな紙パックにUVレジン^①を1滴出して、③を竹串に少しだけ取り、UVレジンに混ぜます。




白と同じくらい



- ⑤ ②と同じように④のレジン^①をOHPの型に塗ります。UVライトに1分間当てます。



⑥ 新たな紙パックにアクリルカラー（青）とアクリルカラー（黒）をそれぞれ出します。




⑦ 新たな紙パックに UV レジン 10 滴を出して、⑥の アクリルカラー を竹串で取って混ぜます。



⑧ OHP の型を新たな紙パックに両面テープで固定して⑦を入れます。

その後半分の高さまで UV レジンを直接入れます。(UV レジンが隙間から漏れていても大丈夫です。)



- ⑨ ⑦を再度行い、OHP の型に入れます。竹串を上下して混ぜます。
面一までレジンが足りない場合はUVレジンを直接入れます。



- ⑩ UV ライトに3分間当てます。向きを変えてさらに3分間当てます。
冷めてから（10分以上）OHPシートを剥がします。