

蛍石

用意するもの


- OHP の型（八面体）
- 紙パック 4 個
- UV レジン
- 竹串
- アクリルカラー（黄、緑）
- 蓄光パウダー
- 両面テープ



注意

- UV ライトの光は直接見ないようにして下さい。
ライトが付いている時はアルミホイル等で覆いをして下さい。
- UV レジンは肌に直接触れないようにして下さい。
肌に触れた場合はウェットティッシュですぐに拭いて下さい。
- UV レジンは日光や蛍光灯でも徐々に硬化するので、長時間作業する場合は途中で硬化する恐れがあります。
- UV レジンは UV ライトで硬化後熱くなっていることがあります。
UV ライトへの出し入れは紙パックの上に乗せた状態で行って下さい。

- ❶ OHP の型を紙パックに両面テープで固定します。



- ❷ 新たな紙パックにアクリルカラー（黄）とアクリルカラー（緑）をそれぞれ出します。



③ 新たな紙パックにUVレジン 10 滴を出して、蓄光^{ちつきょう}パウダーをスプーンの半分を加え竹串で混ぜます。



④ ②のアクリルカラー^{アクリルカラー}緑と黄を竹串で取って③に混ぜます。



⑤ OHP の型に④を入れます。その後半分の高さまでUVレジンを直接入れます。
(UVレジンが隙間^{すきま}から少し漏れていても大丈夫です)



⑥ ③、④をもう一度行い、OHP の型に入れます。竹串を上下して混ぜます。
面一まで足りない場合はUVレジン^を直接入れます。



⑦ UV ライトに 2 分間当てます。向きを変えてさらに 2 分間当てます。
冷めてから (10 分以上) OHP シートを剥^はがします。